

Gietasfalt – platen

Opwarmen van de platen/broden:

Voor de verhitting van gietasfalt reparatiemiddelen raden we aan om een bitumenketel met roerwerk te gebruiken.

De massa moet voorzichtig worden gesmolten tot de verwerkingstemperatuur van 200 - 230 °C, om thermische oververhitting te voorkomen, die het materiaal zou kunnen beschadigen.

De temperatuur van de gietmassa moet thermostatisch worden geregeld; deze moet altijd controleerbaar zijn. De maximale verblijftijd in de bitumenkerel is 12 uur.

Opslag:

De verpakte pallet is omsloten met een krimpfolie. De gietasfaltplaten moeten koel en beschermd worden opgeslagen of op een schaduwrijke plaats. NIET in de volle zon of warmte opslaan.

Reinigingsmiddelen:

Materiaal: gewone bitumenreiniger of cleaner

Bij contact met de huid: Handwas pasta, zeep.

Voorschriften:

- ZTV/TL/TP Asphalt-StB

- DIN EN 13108-6

Dichtheid: ca. 2,2-2,5 g/cm³.

Verwerkingstemperatuur: 200 – 230 °C

	0/2	0/5	0/8	Voorschrift
Bindmiddel	30/45	30/45	30/45	-
Bitumen aandeel	14	8,1	7,7	-
Weekpunt °C	60	60	60	DIN EN 1427
Doordringingsdiepte 40°C, 5 cm ³ , 0,5 uur	-	2,2	2,5	TP A 20
Doordringingsdiepte 40°C, 5 cm ³ , 1,0 uur	-	2,4	2,7	TP A 20

Afmetingen:

Platen 25 cm x 37 cm x 3,5 cm.

1200 kg op een volle pallet.

Verkrijgbaar in korrel 0/2, 0/5 en 0/8.

Verbruik:

	0/2	0/5	0/8
Dikte (cm)	0,5-1,5	2,0-3,0	2,5-3,5
Verbruik (kg./m ²)	11-33	50-75	65-85

